

KLEJ DO STYROPIANU TERMOPLUS

PRODUKT

Gotowa sucha mieszanka do przyklejenia płyt styropianowych.

SKŁAD

Cement, piasek kwarcowy, żywice syntetyczne i inne dodatki.

PRZEZNACZENIE

Zaprawa do klejenia płyt styropianowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej można stosować na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego, powierzchnie betonowe.

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne.

Suchy produkt wsypać do czystej wody, mieszać wolnoobrotowym mieszadłem, odczekać ok. 5 min. i ponownie zamieszać. Czas użycia około 2 h.

Ściana powinna być równa (± 5 mm/m). Większe nierówności usuwać w oddzielnej operacji. Nierówności do 10 mm przy użyciu szpachłówki klejącej. Nierówności większe poprzez wykonanie warstwy tynku. Nanosić na płytę izolacyjną w postaci ciągłego garbu na obrzeżach z jedną przerwą na przepływ powietrza i min 3 punkty na środku płyty. Przy równym podłożu możliwe jest nanoszenie na całej powierzchni pacą zębatą. Kołkowanie płyty jest możliwe po min. 36 godzinach od klejenia.

WSKAZÓWKI

Nie pracować w temperaturze poniżej $+5^{\circ}\text{C}$, na zamrożonym podłożu lub przy zapowiedzi mrozu. Nie dodawać środków przeciwmrozowych.

WYDAJNOŚĆ – ZUŻYCIE MATERIAŁU

Około 19 l z 25 kg, zużycie: około 4 kg/m^2 .

DANE TECHNICZNE

- zużycie wody ok. 5,0 l/worek
- gęstość nasypowa ok. 1500 kg/m^3
- zużycie: około 4 kg/m^2
- temperatura stosowania od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$
- czas użycia ok. 2 h
- przyczepność do styropianu $\geq 0,08\text{ MPa}$
- przyczepność do betonu $\geq 0,4\text{ MPa}$
- worek 25 kg

INFORMACJE O MAGAZYNOWANIU, PAKOWANIU I TRANSPORCIE

Zalecane magazynowanie w pomieszczeniu zamkniętym, chronić przed wilgocią, z odpowiednią wentylacją w miejscu pracy. Przechowywać w kapturze foliowym na drewnianej palecie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Sugerowane opakowanie: worki papierowe lub PCV, luzem w specjalnych zbiornikach (silosach do materiałów sypkich)

KLEJ DO STYROPIANU TERMOPLUS

Preparat nie jest towarem niebezpiecznym. Można przewozić go dowolnymi środkami transportu. Nie wymaga szczególnych warunków i oznakowania. Transportowany w oryginalnych opakowaniach lub pojazdach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich (silosy) nie stwarza zagrożenia dla transportu.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Symbol zagrożenia chemicznego Xi drażniący

Wartości R: R36: podrażnia śluzówkę oka

R38: podrażnia naskórek

R43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

Wartości S: S2: przechowywać z dala od dzieci

S24: unikać kontaktu z naskórkiem

S25: unikać dostania się do oka

S26: w przypadku dostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem

S27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem

S28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą

S37: stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu- maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³).

INNE INFORMACJE:

Integralną częścią niniejszej Karty Technicznej jest Karta Charakterystyki.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również nie potwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Wyrób posiada deklarację zgodności z PN-EN 13499:2005.

Producent: „PerlipoL K. Kuśmierek, G. Derlatka, J. Benben” spółka jawna

ul. Przemysłowa 6

97-400 Bełchatów

tel. 44 733 02 88

tel./fax 44 633 24 08

e-mail: perlipol@perlipol.com.pl

www.perlipol.com.pl