

OBRZUTKA WSTĘPNA HARD

PRODUKT

Gotowa sucha mieszanka do wstępnego przygotowania muru, do nakładania ręcznego i maszynowego.

SKŁAD

Cement, piasek kwarcowy, wapno i inne dodatki.

PRZEZNACZENIE

Zastosowanie obrzutki umożliwia wyrównanie chłonności podłoża oraz znaczne zwiększenie przyczepności następnych warstw tynku. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, jako nośnik tynku przy wykonywaniu obrzutki zbrojonej (z zastosowaniem spawanej punktowo siatki drucianej).

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne.

Wskazówki dotyczące różnych rodzajów podłoża

-Mineralne płyty budowlanej z wełny drzewnej, lekkie płyty wiórowe i bloczki z płaszczem wiórowym:

Zgodnie z wytycznymi zakłada się całopowierzchniowe przywieranie płyty do podłoża betonowego, płyty prawidłowo osadzone, suche odpylone. Ponadto należy ściśle przestrzegać wskazówek producenta płyt. Obrzutkę zaleca się wykonywać równolegle do wznoszenia murów. W przeciwnym wypadku – przy nanoszeniu obrzutki gotowe już ściany wymagana jest przerwa technologiczna wynosząca minimum 14 dni.

- Cegły dziurawki, bloczki murarskie na bazie cementowej:

Podłoże tynkarskie powinno być wykonane zgodnie z zaleceniem normy. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie bloczków do lica i wypełnianie fug. Przed naniesieniem obrzutki oczyścić mur z zanieczyszczeń i wykwitów przez szczotkowanie na sucho.

- Beton:

Wykonane zgodnie z zaleceniami normy podłoże betonowe należy skontrolować pod kątem pozostałości oleju szalunkowego, odsadzek czy tzw. Spieczonej powierzchni. Naprawić wszystkie wadliwie wykonane miejsca w podłożu.

- Bloczki betonowe:

Powierzchnie z bloczków betonowych należy zamieść szczotką i wstępnie zwilżyć.

Obrzutka wstępna HARD może być наносzona powszechnie stosowanymi w budownictwie agregatami tynkarskimi. Ważne jest, aby wąż przed rozpoczęciem natryskiwania obrzutki (silnik o mocy min. 5,5 kW) został wstępnie wypełniony mleczkiem wapiennym. Po każdorazowym oczyszczeniu węża i rozruchu agregatu należy powtórzyć proces szlamowania.

Inne wskazówki patrz instrukcja obsługi agregatu tynkarskiego.

W przypadku obróbki ręcznej materiał należy wymieszać z wodą (ok. 4,5 l na worek) w betoniarce wolnospodowej lub przelotowej.

Przed wykonaniem obrzutki należy dobrze zwilżyć podłoża chłone wodę (z wyjątkiem płyt drewnopodobnych). Unikać tworzenia się na powierzchni podłoża błony wodnej. Obrzutkę na rzucąć ręcznie lub maszynowo kryjąc 100 % powierzchni.

OBRZUTKA WSTĘPNA HARD

WSKAZÓWKI

W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być niższa niż +5°C. Chronić świeżo nałożoną obrzutkę przed zbyt szybkim wysychaniem, względnie utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 2 dni od nałożenia. Nie dodawać żadnych innych produktów. Przestrzegać zaleceń producenta materiału budowlanego. Przed naniesieniem obrzutki należy odpowiednim materiałem dokładnie wypełnić szczeliny instalacyjne, fugi pomiędzy bloczkami murarskimi i inne otwory (np. tynkiem maszynowym cementowym TM). Obrzutkę wstępną HARD można stosować wszelkiego rodzaju tynki mineralne.

Długość przerwy technologicznej:

- minimalna długość przerwy technologicznej: 3 dni
- na płytach i bloczkach z wełną drzewną: 14 dni
- przy tynkach gipsowych: 21 dni
- obrzutka zbrojona: 21 dni

WYDAJNOŚĆ – ZUŻYCIE MATERIAŁU

Około 7 kg na 1 m² przy kryciu 100%.

DANE TECHNICZNE

- grubość ziarna 0-4 mm
- wytrzymałość na ściskanie (po 28 d) > 15 MPa
- gęstość nasypowa ok. 1600 kg/m³
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ : 14
- wydajność: około 7 kg na 1 m² przy kryciu 100%
- temperatura stosowania od +5°C do +25°C
- zużycie wody około 4,5 l na worek
- worek 25 kg

INFORMACJE O MAGAZYNOWANIU, PAKOWANIU I TRANSPORCIE

Zalecane magazynowanie w pomieszczeniu zamkniętym, chronić przed wilgocią, z odpowiednią wentylacją w miejscu pracy. Przechowywać w kapturze foliowym na drewnianej palecie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Sugerowane opakowanie: worki papierowe lub PCV, luzem w specjalnych zbiornikach (silosach do materiałów sypkich)

Preparat nie jest towarem niebezpiecznym. Można przewozić go dowolnymi środkami transportu. Nie wymaga szczególnych warunków i oznakowania. Transportowany w oryginalnych opakowaniach lub pojazdach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich (silosy) nie stwarza zagrożenia dla transportu.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Symbol zagrożenia chemicznego Xi drażniący

Wartości R: R36: podrażnia śluzówkę oka

R38: podrażnia naskórek

R43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

Wartości S: S2: przechowywać z dala od dzieci

S24: unikać kontaktu z naskórkiem

S25: unikać dostania się do oka

S26: w przypadku dostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą

OBRZUTKA WSTĘPNA HARD

i skonsultować się z lekarzem

S27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączona produktem

S28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą

S37: stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu- maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³).

INNE INFORMACJE:

Integralną częścią niniejszej Karty Technicznej jest Karta Charakterystyki.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również nie potwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Wyrób posiada deklarację zgodności z PN-EN 998-1: 2010.

Producent: „PerlipoL K.Kusmierek, G.Derlatka, J.Benben” spółka jawna

ul. Przemysłowa 6

97-400 Bełchatów

tel. 44 733 02 88

tel./fax 44 633 24 08

e-mail: perlipoL@perlipoL.com.pl

www.perlipol.com.pl