

TYNK CIEPŁOCHRONNY TERMIX TC

PRODUKT

Gotowa sucha mieszanka tynkarska do nakładania ręcznego.

SKŁAD

Cement, perlit i inne dodatki.

PRZEZNACZENIE

Jest materiałem budowlanym przeznaczonym do wykonywania wypraw wierzchnich na zewnątrz i wewnątrz budynków

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne.

Zaleca się wykonanie obrzutki wstępnej przed nałożeniem tynku ciepłochronnego.

Aby przygotować gotową do użycia zaprawę należy wlać 14-18 l wody i powoli wsypywać zawartość worka. Po dwóch minutach mieszania należy dolać niewielką ilość wody (2 lub 3 litry) i ponownie wymieszać. Czas drugiego mieszania nie może przekraczać trzech minut. W betoniarnie wolonospadowej należy dodać do wody (18 l) suchej zaprawy, a następnie dokładnie wymieszać od 3 do 5 minut przestrzegając czasu mieszania. Zawsze mieszać całą zawartość worka. Na kilka godzin przed rozpoczęciem tynkowania zwilżyć gruntownie powierzchnię przeznaczoną do tynkowania.

Tynk narzucać kielnią, przecierać wilgotną łatą drewnianą, nie wygładzać i nie zacierać. Przy grubościach tynku do 4 cm – nakładać tynk jednowarstwowo, przy większych grubościach lub w przypadku różnicy grubości tynku – wielowarstwowo. Pierwsza warstwa powinna odpowiednio stwardnieć przed nałożeniem kolejnych warstw.

WSKAZÓWKI

Tynk ciepłochronny Termix TC nie nadaje się do stosowania na strefy cokołowe i narażone na działanie wody odpryskowej, jak również jako podłoże pod płytki ceramiczne.

Szczeliny instalacyjne, fugi, wgłębienia i dziury w murze należy przed położeniem tynku należy wypełnić tynkiem Termix TC, przestrzegając przerwy technologicznej. Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od + 5°C do + 25°C. Nie nagrzewać bezpośrednio tynkowanego muru. W przypadku stosowania nagrzewnic wymagana jest dobra wentylacja.

Minimalna grubość tynku to 2 cm wewnątrz i 3 cm na zewnątrz.

Świeżo otynkowana powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym przez 2 dni po tynkowaniu.

Przerwa technologiczna 5 dni na każdy cm grubości tynku.

Zaleca się wykonanie wykończeniowej warstwy wierzchniej.

WYDAJNOŚĆ – ZUŻYCIE MATERIAŁU

Z jednego 50 litrowego worka uzyskuje się 1 m² powierzchni przy grubości tynku 4,5 cm.

DANE TECHNICZNE

- współczynnik przewodzenia ciepła, W/(mK)= 0,12 W/mK
- wytrzymałość na ściskanie > 3 MPa
- gęstość nasypowa 300-500 kg/m³
- ilość wody potrzebna do zarobu 14-18 l/worek
- wydajność: z worka 50 l uzyskuje się 1 m² powierzchni przy grubości tynku 4,5 cm

TYNK CIEPŁOCHRONNY TERMIX TC

- temperatura stosowania od +5°C do +25°C
- minimalna grubość tynku:
 - wewnątrz: 2 cm (jako tynk ciepłochronny), 1 cm (jako tynk podkładowy)
 - na zewnątrz: 3 cm.

INFORMACJE O MAGAZYNOWANIU, PAKOWANIU I TRANSPORCIE

Zalecane magazynowanie w pomieszczeniu zamkniętym, chronić przed wilgocią, z odpowiednią wentylacją w miejscu pracy. Przechowywać w kapturze foliowym na drewnianej palecie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Nie wolno ustawiać palet warstwowo.

Sugerowane opakowanie: worki papierowe lub PCV, luzem w specjalnych zbiornikach (silosach do materiałów sypkich)

Preparat nie jest towarem niebezpiecznym. Można przewozić go dowolnymi środkami transportu. Nie wymaga szczególnych warunków i oznakowania. Transportowany w oryginalnych opakowaniach lub pojazdach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich (silosy) nie stwarza zagrożenia dla transportu.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Symbol zagrożenia chemicznego Xi drażniący

Wartości R: R36: podrażnia śluzówkę oka

R38: podrażnia naskórek

R43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

Wartości S: S2: przechowywać z dala od dzieci

S24: unikać kontaktu z naskórkiem

S25: unikać dostania się do oka

S26: w przypadku dostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą
i skonsultować się z lekarzem

S27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem

S28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą

S37: stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu- maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³).

INNE INFORMACJE:

Integralną częścią niniejszej Karty Technicznej jest Karta Charakterystyki.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również nie potwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Wyrób posiada deklarację zgodności z PN-EN 998-1: 2004.



PRODUCENT PERLITU

"PERLIPOL K. Kuśmierek, G. Derlatka, J. Benben"
spółka jawna
www.perlipol.com.pl

97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 6; Tel. (044) 733 02 88; fax 633 24 08
e-mail: perlipoL@perlipoL.com.pl NIP PL 769-10-06-172 REGON 590369231

TYNK CIEPŁOCHRONNY TERMIX TC

Producent: „PerlipoL K.Kusmierek, G.Derlatka, J.Benben” spółka jawna
ul. Przemysłowa 6
97-400 Bełchatów
tel. 44 733 02 88
tel./fax 44 633 24 08
e-mail: perlipoL@perlipoL.com.pl
www.perlipol.com.pl