

TYNK RĘCZNY CEMENTOWY TR

PRODUKT

Gotowa sucha mieszanka tynkarska do nakładania ręcznego, do wykonywania tynku zacieranego.

SKŁAD

Cement, piasek kwarcowy, wapno i inne dodatki.

PRZEZNACZENIE

Tynk nakładany ręcznie wykonywany jako tynk wyrównawczy lub zacierany do wewnątrz budynków.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne.

Zaleca się wykonanie obrzutki wstępnej przed nałożeniem tynku na każdym rodzaju podłoża.

Przed przystąpieniem do tynkowania na wszystkich narożnikach zewnętrznych należy zamocować zaprawą profile ze stali nierdzewnej. Stosować listwy tynkarskie. Wymieszać zawartość worka z ok. 6 l wody w betoniarnie wolnospadowej lub kastrze; czas mieszania 3-5 minut. Nie dodawać żadnych innych produktów. Tynk narzucać kielnią, zaciągać pacą stalową lub z tworzywa sztucznego. Wyrównać i zaciągnąć na ostro lub po odpowiednim stwardnieniu – zatrzeć. W przypadku, gdy większa grubość tynku uwarunkowana jest np. nierównościami podłoża tynkować 2 etapach pracy, metoda „mokre na mokre”. Jeżeli nie jest możliwe położenie kolejnej warstwy na świeżo – po wykonaniu pierwszej warstwy tynku należy ją „przezcasać” grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym na ostro i dobrze zwilżyć przed naniesieniem kolejnej warstwy.

WSKAZÓWKI

Szczeliny instalacyjne, fugi, otwory itp.. należy wypełnić zaprawą cementową wapienną.. W czasie wiązania tynku temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C. Przy zastosowaniu nagrzewnic – a w szczególności nagrzewnic gazowych – wymagana jest sprawnie funkcjonująca wentylacja (z uwagi na karbonatyzację). Nie ogrzewać bezpośrednio świeżo otynkowanych powierzchni i przez 2 dni utrzymywać je w stanie wilgotnym.

Przerwa technologiczna 10 dni na każdy 1 cm tynku przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Nie zacierać powierzchni przeznaczonych pod płytki ceramiczne.

WYDAJNOŚĆ – ZUŻYCIE MATERIAŁU

Okolo 14 kg na 1 m² przy grubości tynku 1 cm.

DANE TECHNICZNE

- wytrzymałość na ściskanie (po 28 d) > 1,0 MPa
- wytrzymałość na zginanie (po 28 d) > 0,5 MPa
- gęstość nasypowa ok. 1500 kg/m³
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ : 7
- wydajność: okolo 14 kg na 1 m² powierzchni przy grubości tynku 1,0 cm
- temperatura stosowania od +5°C do +25°C
- minimalna grubość tynku: ściany: 1,0 cm: sufity: 0,8 cm
- maksymalna grubość tynku: 2,5 cm w ramach jednego etapu pracy
- worek 25 kg

TYNK RĘCZNY CEMENTOWY TR

INFORMACJE O MAGAZYNOWANIU, PAKOWANIU I TRANSPORCIE

Zalecane magazynowanie w pomieszczeniu zamkniętym, chronić przed wilgocią, z odpowiednią wentylacją w miejscu pracy. Przechowywać w kapturze foliowym na drewnianej palecie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Sugerowane opakowanie: worki papierowe lub PCV, luzem w specjalnych zbiornikach (silosach do materiałów sypkich)

Preparat nie jest towarem niebezpiecznym. Można przewozić go dowolnymi środkami transportu. Nie wymaga szczególnych warunków i oznakowania. Transportowany w oryginalnych opakowaniach lub pojazdach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich (silosy) nie stwarza zagrożenia dla transportu.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Symbol zagrożenia chemicznego Xi drażniący

Wartości R: R36: podrażnia śluzówkę oka

R38: podrażnia naskórek

R43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

Wartości S: S2: przechowywać z dala od dzieci

S24: unikać kontaktu z naskórkiem

S25: unikać dostania się do oka

S26: w przypadku dostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem

S27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem

S28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą

S37: stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu- maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³).

INNE INFORMACJE:

Integralną częścią niniejszej Karty Technicznej jest Karta Charakterystyki.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również nie potwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Wyrób posiada deklarację zgodności z PN-EN 998-1: 2010.

Producent: „PerlipoL K.Kusmierek, G.Derlatka, J.Benben” spółka jawna

ul. Przemysłowa 6

97-400 Bełchatów

tel. 44 733 02 88

tel./fax 44 633 24 08

e-mail: perlipoL@perlipoL.com.pl

www.perlipol.com.pl