

WYLEWKA PODŁOGOWA CIEPŁOCHRONNA TERMIX-P5

PRODUKT

Gotowa sucha mieszanka do wykonywania wylewek podłogowych.

SKŁAD

Cement, perlit i inne dodatki.

PRZEZNACZENIE

Jest materiałem przeznaczonym do wykonywania lekkich, ciepłych, doskonale izolujących akustycznie posadzek podłogowych stanowiących zarazem gotowy podkład do układania terakoty lub paneli podłogowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Aby przygotować gotową do użycia masę należy wlać 10-15 l wody w zależności od zastosowanych narzędzi i powoli wsypywać zawartość worka. Po dwóch minutach mieszania należy dolać niewielką ilość wody (2 lub 3 litry) i ponownie wymieszać. Czas drugiego mieszania nie może przekraczać trzech minut. W przypadku używania typowych betoniarek należy użyć większej ilości wody, natomiast w przypadku używania urządzeń typu miksokret mieszanka powinna być „półsucha” dlatego należy użyć mniejszej ilości wody.

Prosimy nie dodawać do wylewki podłogowej ciepłochronnej TERMIX-P5 żadnych innych produktów chemicznych.

Przed użyciem zalecamy oczyszczenie podłoża (szczególnie z olejów, tłuszczów itp., które mogą powodować gorszą przyczepność wylewki) oraz jego delikatne namoczenie, zwłaszcza podczas wysokich temperatur otoczenia.

WSKAZÓWKI

Wykonywanie posadzek przy użyciu TERMIX-P5 powinno odbywać się w zakresie temperatur od 5°C do 25°C.

Przerwa technologiczna 5 dni na każdy cm grubości wylewki podłogowej.

Po wyschnięciu zalecamy wykonanie gruntowania ogólnodostępnymi preparatami gruntującymi. Nie zaleca się stosować wylewki TERMIX P5 pod parkiet.

WYDAJNOŚĆ – ZUŻYCIE MATERIAŁU

Z jednego 50 litrowego worka uzyskuje się około 45 litrów gotowej do użycia masy. Zużycie zależy od grubości wykonanej wylewki podłogowej.

DANE TECHNICZNE

- współczynnik przewodzenia ciepła, $W/(mK)=0,16$
- czas zachowania właściwości roboczych do 3 h
- wytrzymałość na ściskanie $> 5 \text{ MPa}$
- wytrzymałość na zginanie $> 1,5 \text{ MPa}$
- przyczepność do podłoża $> 0,5 \text{ MPa}$
- gęstość nasypowa $300-500 \text{ kg/m}^3$
- ilość wody potrzebna do zarobu 10-15 l/worek
- wydajność około $0,9 \text{ m}^2$ przy grubości wylewki 5 cm z jednego worka
- temperatura stosowania od $+5^\circ\text{C}$ do $+25^\circ\text{C}$

WYLEWKA PODŁOGOWA CIEPŁOCHRONNA TERMIX-P5

INFORMACJE O MAGAZYNOWANIU, PAKOWANIU I TRANSPORCIE

Zalecane magazynowanie w pomieszczeniu zamkniętym, chronić przed wilgocią, z odpowiednią wentylacją w miejscu pracy. Przechowywać w kapturze foliowym na drewnianej palecie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Nie wolno ustawiać palet warstwowo.

Sugerowane opakowanie: worki papierowe lub PCV, luzem w specjalnych zbiornikach (silosach do materiałów sypkich)

Preparat nie jest towarem niebezpiecznym. Można przewozić go dowolnymi środkami transportu. Nie wymaga szczególnych warunków i oznakowania. Transportowany w oryginalnych opakowaniach lub pojazdach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich (silosy) nie stwarza zagrożenia dla transportu.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Symbol zagrożenia chemicznego Xi drażniący

Wartości R: R36: podrażnia śluzówkę oka

R38: podrażnia naskórek

R43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

Wartości S: S2: przechowywać z dala od dzieci

S24: unikać kontaktu z naskórkiem

S25: unikać dostania się do oka

S26: w przypadku dostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem

S27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem

S28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą

S37: stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu- maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³).

INNE INFORMACJE:

Integralną częścią niniejszej Karty Technicznej jest Karta Charakterystyki.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również nie potwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Wyrób posiada deklarację zgodności z PN-EN 13813: 2003.

Producent: „PerlipoL K. Kuśmierek, G. Derlatka, J. Benben” spółka jawna

ul. Przemysłowa 6

97-400 Bełchatów

tel. 44 733 02 88

tel./fax 44 633 24 08

e-mail: perlipoL@perlipoL.com.pl

www.perlipol.com.pl