

ZAPRAWA DO KLEJENIA I SZPACHLOWANIA SIATKI TERMOSUPER

PRODUKT

Gotowa sucha mieszanka do klejenia i szpachlowania płyt styropianowych.

SKŁAD

Cement, piasek kwarcowy, żywice syntetyczne i inne dodatki.

PRZEZNACZENIE

Zaprawa do klejenia i szpachlowania płyt styropianowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Służy do zatapiania siatki z włókna szklanego oraz przyklejania płyt termoizolacyjnych. Można nią szpachlować powierzchnie tynku i betonu.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne.

Suchy produkt wsypać do czystej wody, mieszać wolnoobrotowym mieszadłem, odczekać ok. 5 min. i ponownie zamieszać. Czas użycia około 2 h.

Przy stosowaniu jako klej ściana powinna być równa (± 5 mm/m). Większe nierówności usuwać w oddzielnej operacji. Nierówności do 10 mm przy użyciu szpachłówki klejącej. Nierówności większe poprzez wykonanie warstwy tynku. Nanosić na płytę izolacyjną w postaci ciągłego garbu na obrzeżach z jedną przerwą na przepływ powietrza i min 3 punkty na środku płyty. Przy równym podłożu możliwe jest nanoszenie na całą powierzchnię pacą zębatą. Kołkowanie płyty jest możliwe po min. 24 godzinach od klejenia.

Przy stosowaniu jako zaprawa szpachlowa na płasko ułożone na styk i przeszlifowane płyty styropianowe nanosić i wtapiać siatkę z włókna szklanego. Nierówności podłoża nie można wyrównywać warstwą zbrojoną siatki. Szczelin w płytach elewacyjnych nie wolno wypełniać szpachłówną klejącą. Jeśli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciągu 2 tygodni, należy płyty ponownie przeszlifować. Masę szpachlową nanosić na podłoże pacą zębatą 10 mm, następnie wciskać pionowe pasy siatki zbrojeniowej z włókna szklanego - minimalny zakład siatki 10 cm – i szpachlować na równo świeżą masą klejowo-szpachlową. Siatka nie może być widoczna. Minimalna grubość szpachłówny 2-3 mm.

Aby szpachlować na podłożach malarskich podłoże musi być równe, mocne, suche, bez wykwitów. Farba musi mocno przywierać do podłoża, nie może kredować. Luźne cząstki usuwać. Gruntownie oczyszczać podłoże.

Aby szpachlować na tynkach należy oczyścić tynk strumieniem pary, uzupełnić ubytki. Podłoże musi być równe, mocne, suche, bez wykwitów.

Aby szpachlować na betonie należy beton gruntownie oczyścić agregatem z wodą pod wysokim ciśnieniem z użyciem środków czyszczących.

WSKAZÓWKI

Nie pracować w temperaturze poniżej +5°C, na zamrożonym podłożu lub przy zapowiedzi mrozu. Nie dodawać środków przeciwmrozowych. Nie wolno szpachlować płyt elewacyjnych, narażonych przez dłuższy czas (ponad 14 dni) na promieniowanie ultrafioletowe. Konieczne ponowne przeszlifowanie i odkurzenie. Warstwa szpachłówny przed dalszą obróbką musi schnąć przynajmniej 7 dni. Przy ewentualnym szlifowaniu nie wolno uszkodzić siatki zbrojeniowej. Przy podwójnym zbrojeniu druga warstwę szpachłówny nanosić najwcześniej po 24 h. Przy mocowaniu kołkami, usztywnienie w obrębie łbów kołków wyrównać szpachłówną klejącą 12 godzin przed szpachlowaniem.

Na powierzchnie szpachlowaną należy koniecznie zastosować wyprawę wierzchnią.

ZAPRAWA DO KLEJENIA I SZPACHLOWANIA SIATKI TERMOSUPER

WYDAJNOŚĆ – ZUŻYCIE MATERIAŁU

Około 20 l z 25 kg, zużycie: przy klejeniu około 4 kg/m²
przy szpachlowaniu około 3-4 kg/m²

DANE TECHNICZNE

- zużycie wody ok. 5,5 l/worek
- gęstość nasypowa ok. 1500 kg/m³
- zużycie: przy klejeniu około 4 kg/m²
przy szpachlowaniu około 3-4 kg/m²
- przyczepność do styropianu ≥ 0,08 MPa
- przyczepność do betonu ≥ 0,4 MPa
- temperatura stosowania od +5°C do +25°C
- czas użycia ok. 2 h
- minimalna grubość warstwy 2 mm
- maksymalna grubość warstwy 4 mm
- worek 25 kg

INFORMACJE O MAGAZYNOWANIU, PAKOWANIU I TRANSPORCIE

Zalecane magazynowanie w pomieszczeniu zamkniętym, chronić przed wilgocią, z odpowiednią wentylacją w miejscu pracy. Przechowywać w kapturze foliowym na drewnianej palecie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Sugerowane opakowanie: worki papierowe lub PCV, luzem w specjalnych zbiornikach (silosach do materiałów sypkich)

Preparat nie jest towarem niebezpiecznym. Można przewozić go dowolnymi środkami transportu. Nie wymaga szczególnych warunków i oznakowania. Transportowany w oryginalnych opakowaniach lub pojazdach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich (silosy) nie stwarza zagrożenia dla transportu.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Symbol zagrożenia chemicznego Xi drażniący

Wartości R: R36: podrażnia śluzówkę oka

R38: podrażnia naskórek

R43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

Wartości S: S2: przechowywać z dala od dzieci

S24: unikać kontaktu z naskórkiem

S25: unikać dostania się do oka

S26: w przypadku dostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą
i skonsultować się z lekarzem

S27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem

S28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą

S37: stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu- maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³).

INNE INFORMACJE:

ZAPRAWA DO KLEJENIA I SZPACHLOWANIA SIATKI TERMOSUPER

Integralną częścią niniejszej Karty Technicznej jest Karta Charakterystyki.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również nie potwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Wyrób posiada deklarację zgodności z PN-EN 13499:2005.

Producent: „PerlipoL K.Kuśmierek, G.Derlatka, J.Benben” spółka jawna
ul. Przemysłowa 6
97-400 Bełchatów
tel. 44 733 02 88
tel./fax 44 633 24 08
e-mail: perlipoL@perlipoL.com.pl
www.perlipol.com.pl